

POLSTER- UND GESTELLFARBEN

UNSERE POLSTERFARBEN VON HÖPKE



UNSERE GESTELLFARBEN



KONTAKT

Ihre Wunschfarbe ist nicht dabei?
Dann kontaktieren Sie uns.
Wir finden auf jeden Fall eine
für Sie passende Lösung.



+49 83461715100



info@massageliege-therapieliege.de

www.massageliege-therapieliege.de

EIGENSCHAFTEN / CHARACTERISTICS

KATEGORIE / CATEGORY*

Scheuertouren / Martindale rubs	200.000	A+
Lichtechtheit / Color fastness to light	6/7	A
Reibechtheit / Color fastness to rubbing	5	A+
Schweißechtheit / Fastness to perspiration	5	A+
Salzwasserbeständigkeit / Resistance to saltwater	5	A+
Farbechtheit gegen gechlortes Wasser / Color fastness to chlorinated water	4-5	A
Farbechtheit gegen Wasserflecken auf Möbelbezugsstoffen / Color fastness to water spotting on upholstery fabrics	5	A+
Hydrolysebeständigkeit / Resistance to hydrolysis (21 Tage/21 days)	0-1	A
Urinbeständigkeit / Resistance to urine		A+

Antibakterielle, antimikrobielle und antifungale Wirkung /
Antibacterial, antimicrobial and antifungal properties
Desinfektionsmittelbeständigkeit bis 30 % Alkoholanteil /
Resistance to disinfectants containing up to 30 % alcohol
Wasserdicht / Waterproof

ERFÜLLTE BRANDSCHUTZNORMEN / FLAMMABILITY PERFORMANCE

EN 1021 Teil 1 + 2, BS 5852 source 0 (cigarette),
BS 5852 source 1 (match), DIN 4102 (B2), CAL TB 117,
BS 7176 low hazard, IMO 2010 FTP Code Annex 1 Part 8,
French NFP 92 503 (M2), ÖNORM B3825 Gruppe 1,
ÖNORM A3800 Teil 1, FMVSS302

* A+ = Bestwerte erreicht / scored highest levels | A = sehr gut / excellent
B = gut / good | C = ausreichend / sufficient

EINSCHRÄNKUNGEN

Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben.

Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel.

HWK Therapieliegen, Hagsfelder Werkstätten und Wohngemeinschaften Karlsruhe gGmbH haften weder für das Abfärben durch externe Stoffe oder verunreinigende Substanzen, noch für eine eventuell dadurch entstehende permanente Verschmutzung / Verfärbung.



CTL® GmbH
CHEMICAL TECHNOLOGICAL LABORATORY



POLSTER- UND GESTELLFARBEN

UNSERE POLSTERFARBEN VON SPRADLING (SILVERTEX®)



UNSERE GESTELLFARBEN



KONTAKT

Ihre Wunschfarbe ist nicht dabei?
Dann kontaktieren Sie uns.
Wir finden auf jeden Fall eine
für Sie passende Lösung.



+49 83461715100



info@massageliege-therapieliege.de

www.massageliege-therapieliege.de

MATERIALSCHUTZ / BESCHICHTUNG

PERMABLOK3®

>300 000 Martindale-Zyklen (EN ISO 12947:1999 Teil 2)

UV Beständigkeit:

- ISO 105 B04 ≥ 4/5 (Grauskala)
- ISO 105 B02 ≥ 7/8 (Blaue Wollskala)

EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente)

Cold Crack -29°C

Antimykotischer Schutz

Antibakterieller Schutz

Anti-Pilz Schutz

Fleckenschutz-Oberfläche

Schimmelbeständige Trägerschicht und Oberfläche

Beständigkeit gegen Sulfid-Flecken

Antistatische Oberfläche

ERFÜLLTE FLAMMSCHUTZNORMEN*

AT: ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 - schwachqualmend

AT: ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwerbrennbares Verhalten

DE: DIN 4102 B2

EU: ECE Regulation No.118:03 (R118.02 Annexes 6, 7 & 8)

EU: EN 1021 Teil 1 und 2

EU: EN 71-2:2006+A1:2007 - Sicherheit von Spielzeug - Teil 2:

FR: NF P 92-503/M2

IMO FTP 2010 Code MSC.307 (88) Teil 8 3.1 & 3.2

IT: UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1.IM (UNO I EMME)

(MED) Marine Equipment Directive (in seiner jeweils gültigen Fassung)

* Die angegebenen Klassifizierungen / Testresultate beziehen sich auf das Verhalten des Materials unter spezifischen Test- und Laborbedingungen. Sie dienen nicht als Garantie für das Verhalten des Materials unter realen Feuerbedingungen.

EINSCHRÄNKUNGEN

Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben.

Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel.

HWK Therapieliegen, Hagsfelder Werkstätten und Wohngemeinschaften Karlsruhe gGmbH haften weder für das Abfärben durch externe Stoffe oder verunreinigende Substanzen, noch für eine eventuell dadurch entstehende permanente Verschmutzung / Verfärbung.